



Beltéri diszperziós ragasztó fára

Professzionális ragasztó általános fával kapcsolatos munkákra. Erős kezdeti tapadóképesség, gyors száradás, remek csiszolhatóság.

A Titebond White ragasztó egy kiemelkedően erős fehér ragasztó, amely gyorsabban szárad mint más hasonló ragasztók. Univerzális recept, amely ideális nemcsak általános munkára fával, hanem porózus és félporózus anyagokra is. A Titebond White erős kezdeti tapadással rendelkezik és gyorsan szárad, így rövidítve le a kötés idejét. A ragasztó átlátszó nyomot hagy, csiszolható és nincsenek rá behatással a felületi megmunkálások. A Titebond White nem toxikus, egyszerűen mosható vízzel.

Termék tulajdonságai

Gyors kötés - rövidített rögzítési idő.

Vízállóság (EN 204) D2.

A kötés erősebb, mint a fa szilárdsága.

Oldószerálló a kikeményedés után.

Kiváló csiszolhatóság.

Megmunkálásra alkalmas.

Egyszerű tisztítás vízzel.

Fizikai tulajdonságok

Típus Polivinil-acetát emulzió

Halmazállapot Folyékony

Szín Fehér

Megszáradt ragasztó Színtelen, átlátszó

Szárászanyag 46%

Viszkozitás (dinamikus) 3.200 mPa/s

Szavatosság 24 hónap a vásárlás dátumától számolva zárt edényekben 24°C-ig.

Tartalmaz VOC 10,7 g/l (Illékony szerves vegyületek tartalma)

Súly/gallon 4,17 kg (kb. 1,1 kg/1 l)

Hőszáltály* Megközelítőleg 10°C

Lobbanáspont > 93,5°C

Fagyasztás/olvasztás stabil

pH 4,7

* hőszáltály a minimálisan ajánlott hőmérsékletet adja meg, amelynél a ragasztó, levegő és anyagok lehetnek használat közben, hogy a jó kötés biztosítva legyen.

Alkalmazási utasítások

Hőmérséklet alkalmazásnál 10°C felett.

Nyitott szerelési idő 5 perc (21°C/ 50% relatív páratartalom).

Teljes szerelési idő 10-15 perc (21°C/ 50% relatív páratartalom).

Fogyasztás megközelítőleg 1 l / 6 m² egy rétegben.

Kötelező lezorító nyomás elégséges a két darab szoros érintkezésére (általában, 30-80 psi HPL-hez, 100-150 puhafához, 125-175 psi közepesen kemény fához és 175-250 keményfához).

Alkalmazás módja műanyag edény adagoló hegygel finom felhordásra, a ragasztó továbbá alkalmazható hengerrel vagy ecsettel.

Tisztítás törölje le nedves kendővel, amíg a ragasztó nedves. Esetleg kaparja le és csiszolja le a maradékot smirgli papírral.

Korlátozások

A Titebond White ragasztó nem alkalmazható kültéri használatra, vagy olyan helyekre, ahol magas környezeti páratartalom van. Nem alkalmas tartó kötésekre. Ne használja, ha a ragasztó vagy anyag hőmérséklete 10° C alatt van.

Alacsonyabb hőmérsékleten a ragasztó sűrűsödhet. A keveréskor visszaáll eredeti formájába. A különböző fafajták felületének különbségei miatt jó a ragasztandó anyagok tapadásának tesztelése. Olvassa el a biztonsági adatlapokat.

Védje a fagytól.

TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL.

FIGYELMEZTETÉS

Szem- és bőrirritáló. Ne nyelje le. Kerülje a szemmel való érintkezést ragasztóval vagy hosszú távon bőrrrel.

ELSŐSEGÉLY: Lenyelés esetén ne hánytasson, forduljon orvoshoz. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse le bő vízzel legalább 15 percig, és forduljon orvoshoz. A bőrrrel való érintkezést vízzel és szappannal mossa le. Ha a bőr vagy a szem irritációja továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Gyártó:

Franklin International Inc
2020 Bruck Street
Columbus, Ohio USA 43207
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com



Forgalmazó:

IGM nástroje a stroje s.r.o.
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněživce 201, 252 67 Tuchoměřice
Tel: +420 220 950 910; www.igm.cz