

**Liquid Hide Enyves ragasztó fára**

A Titebond enyves ragasztó első a fajtájából, amely cseppfolyós formában van kínálva azonnali használatra készen. Nem igényel semmilyen kikeverést, hevítést vagy keverést. A professzionális asztalosok a Titebond enyves ragasztót a hosszú szerelési ideje, egyedi szilárdsága és az egyedi megrepedezett fa megjelenésének köszönhetően használják.

A Titebond enyves ragasztó anyagfolyásnak ellenálló, kitűnő csiszolhatóságot szolgáltat és nem befolyásolja felületi megmunkálást. A nedvességre való érzékenységének köszönhetően részek egyszerű szétszedését kínálja, ami fontos előny régiségek restaurálásánál vagy hangszerek javításánál.

**Összhangban a ASTM D-4236****Termék tulajdonságai**

- Azonnali használatra készen áll
- Ideális bútorok apró javításaira
- Kitűnően csiszolható
- Kiváló ellenállóság anyagfolyás ellen
- Használható „megrepedezett fa” megjelenésének készítésére
- Lassú száradás pontos összeszerelést szolgáltat

**Fizikai tulajdonságok**

**Típus** Természetes fehérjekeverék

**Halmazállapot** Cseppfolyós

**Szín** Borostyánszínű

**Megszáradt ragasztó** Átlátszó

**Szárazanyag** 52%

**Viszkozitás** (dinamikus) 4.000 mPa/s

Szavatosság 24 hónap a vásárlás után jól zárható edényekben 24°C-ig.

\*A hőszűrés a minimálisan ajánlott hőmérsékletet adja meg, amelynél a ragasztó, levegő és anyagok lehetnek használat közben, hogy a jó kötés biztosítva legyen.

**Tartalmaz VOC** 0 g/l (Folyékony szerves anyagok tartalma)

**Súly/gallon** 4,35 kg (kb. 1,15 kg/1 l)

**Hőszűrés\*** Megközelítőleg 10°C.

**Lobbanáspont** > 93,3°C.

**Fagyás/olvadás** stabil

**pH** 6,5

**Kötés szilárdsága ASTM D-905 (Juharfa)**

Hőmérséklet	Szilárdság	Fa kudarca
Szoba hőmérséklete	3,591 psi	72%
65,5°C. Éjszakán keresztül	3,207 psi	59%

**Alkalmazási utasítások**

**Hőmérséklet alkalmazásnál** min. 10°C.

**Nyitott szerelési idő** 10 perc (21°C./ 50% relatív páratartalom).

**Teljes szerelési idő** 20-30 perc (21°C./ 50% relatív páratartalom).

**Fogyasztás** megközelítőleg 1 l / 6 m<sup>2</sup> egy rétegben.

**Kötelező leszorító nyomás** elégséges a két darab szoros érintkezésére (általában, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) túlevelűekre, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi) közepesen kemény fára és 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) kemény fára).

**Alkalmazás módja** műanyag edények adagoló hegygel finom felhordásra, a ragasztó továbbá alkalmazható hengerrel vagy ecsettel.

**Tisztítás** törölje le nedves kendővel, amíg a ragasztó nedves. Esetleg kaparja le és csiszolja le a maradékot smirgli papírral.

**Korlátozások**

A ragasztó nem alkalmas kültéri vagy nedves környezetben való használatra. Ne használja építkezési konstrukciókra vagy terhel konstrukciókra. Kültérre használja a Titebond III Ultimate Glue vagy Titebond II Premium ragasztókat. A fagy nem kell hogy korlátozza a ragasztó funkcionalitását, de sűrűsödést okozhat. A keverés visszaállítja az eredeti állapotot. KERÜLJE A FAGYÁST.

**FIGYELMEZTETÉS**

**IRRITÁLJA A SZEMET!** Rodanit-ammóniumot és dicianoamidot tartalmaz. A szemel való érintkezés irritációt okozhat. Nem alkalmas belső használatra. Nem alkalmas gyerekeknek. Szemmel való érintkezés esetén öblögesse vízzel legalább 15 percig. Lenyelés után ne hívjon elő hányást. Keressen fel orvost ha szemek irritációja vagy gyomorproblémák lépnek fel. További információkat a biztonsági levélben talál. TARTSA TÁVOL GYEREKEKTŐL.

**információ a csomagolásokról**

Rend. kód	Csomagolás	Súly	EAN
123-5012	118ml	156 g	037083050127
123-5013	237ml	308 g	037083050134

Fontos figyelmeztetések: A termék használatát illető tanácsaink megbízható teszteken alapulnak. Annak tekintetében, hogy a termék használata a gyártó ellenőrzésén kívül esik, nem áll rendelkezésre semmilyen jótállás vagy garancia a használatra, hatásokra vagy kezelésre az utasítások szerint. A gyártó ezért kiemelten elutasítja a felelősséget. Ezen kívül ezen irat információit nem lehet mint ajánlást venni érvényes jogi szabályozás vagy szabványok megsértésére.

**Gyártó:**

Franklin International Inc  
2020 Bruck Street  
Columbus, Ohio USA 43207  
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com

**Forgalmazó:**

IGM nástroje a stroje s.r.o.  
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD  
V Kněživce 201, 252 67 Tuchoměřice  
Tel: 220 950 910; www.igm.cz

