

**Liquid Hide Klihové lepidlo na drevo**

Glejové lepidlo Titebond je prvým lepidlom svojho druhu, ponúkaným v kvapalnej forme vhodnej k okamžitému použitiu. Nevyžaduje žiadne zamiešanie, zahrievanie alebo miešanie. Profesionálni truhlári používajú glejové lepidlo Titebond pre jeho dlhú montážnu dobu, jedinečnú pevnosť a unikátny efekt popraskaného dreva.

Glejové lepidlo Titebond poskytuje vynikajúcu odolnosť proti tečeniu materiálu, ponúka vynikajúcu brúsiteľnosť a nie je ovplyvnené povrchovými úpravami. Vďaka citlivosti na vlhkosť ponúka jednoduchú demontáž dielov, čo je rozhodujúcou výhodou pri reštaurovaní starožitností alebo pri oprave hudobných nástrojov.

**V súlade s ASTM D-4236****Vlastnosti produktu**

- Pripravené k okamžitému použitiu
- Ideálne pre drobné opravy nábytku
- Vynikajúca brúsiteľnosť
- Vynikajúca odolnosť proti tečeniu materiálu
- Dá sa použiť pre vytvorenie „popraskaného“ efektu na dreve
- Pomalé zasychanie umožňuje presnú montáž

**Fyzikálne vlastnosti****Typ** Prírodná bielkovinová zmes**Skupenstvo** Kvapalina**Farba** Jantárová**Vyschnuté lepidlo** Priesvitné**Sušiny** 52%**Viskozita** (dynamická) 4.000 mPa/s

Trvanlivosť 24 mesiacov od dáta zakúpenia v dobre uzatvorených nádobách do 24°C.

**Obsiahnuté VOC** 0 g/l (Obsah týkavých organických látok)**Hmotnosť/galón** 4,35 kg (cca 1,15 kg/1 l)**Teplotná trieda\*** Približne 10°C.**Bod vzplanutia** > 93,3°C.**Zamrazenie/rozmravenie** stabilné**pH** 6,5

\*Teplotná trieda indikuje minimálnu odporúčenú teplotu, pri ktorej môže lepidlo, vzduch a materiály byť v priebehu použitia, aby bola zaistená dobrá väzba.

**Pevnosť spoja ASTM D-905 (Javor)**

Teplota	Pevnosť	Zlyhanie dreva
Teplota miestnosti	3,591 psi	72%
65,5°C. cez noc	3,207 psi	59%

**Aplikačné pokyny****Teplota pro použití** nad 10°C.**Otvorená montážna doba** 10 minút (21°C./ 50% relatívna vlhkosť).**Celkový montážny čas** 20-30 minút (21°C./ 50% relatívna vlhkosť).**Spotreba** približne 1 l na 6 m<sup>2</sup> v jednej vrstve.**Povinný upínací tlak** dostatočný pre tesný kontakt oboch dosedacích plôch (obecne, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pre ihličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi) pre stredne tvrdé drevo a 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) pre tvrdé drevo).**Spôsob aplikácie** plastové dózy s aplikačnou špičkou pre jemné nanášanie, lepidlo môže byť tiež nanášané valčekom alebo štetcom.**Začistenie** otrite vlhkou handričkou ak je lepidlo vlhké. Poprípade zoškrabnite a šmirgľovým papierom zbrúste zaschnutý prebytok.**Obmedzenie**

Lepidlo nie je vhodné pro vonkajšie použitie alebo vo vlhkých priestoroch. Nepoužívajte na stavebné konštrukcie alebo zaťažované konštrukcie. Na exteriéry použite lepidlá Titebond III Ultimate Glue alebo Titebond II Premium. Mráz nemusí obmedziť funkciu lepidla, môže ale spôsobiť zatuhnutie. Premiešanie by malo vrátiť produkt do pôvodného stavu. ZABRÁŇTE ZAMRZNUTIU.

**UPOZORNENIE**

UPOZORNENIE DRÁŽDI OČI. Obsahuje rhodanit amónny, dicyanodiamid. Kontakt s očami môže spôsobiť podráždenie. Nie je určené k vnútornému užitiu.

Nie je určené pre deti. Pri zasiahnutí očí vyplachujte tečúcou vodou po dobu aspoň 15 minút. Pri požití nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa objaví podráždenie očí alebo žalúdočné ťažkosti. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste. UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

**informácie o baleniach**

Oj. kód	Balenie	Váha	EAN
123-5012	118ml	156 g	037083050127
123-5013	237ml	308 g	037083050134

Dôležité upozornenie: Naše odporúčenie, týkajúce sa použitia produktu sú založené na spoľahlivých testoch. Vzhľadom k tomu, že použitie produktu leží mimo kontrolu výrobcu, nie je poskytovaná žiadna záruka či garancia na použitie, účinky alebo manipuláciu vykonávanú na základe pokynov. Výrobca preto výslovne odmieta zodpovednosť. Mimo toho, informácie obsiahnuté v tomto dokumentu sa nedá vykladať ako odporúčenie k používaniu akéhokoľvek produktu v rozpore s platnými právnymi predpisy a/alebo patenty týkajúce sa akéhokoľvek materiálu alebo použitia.

**Výrobca:**

Franklin International Inc  
2020 Bruck Street  
Columbus, Ohio USA 43207  
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com

**Distribútor:**

IGM nástroje a stroje s.r.o.  
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD  
V Kněživce 201, 252 67 Tuchoměřice  
Tel: 220 950 910; www.igm.cz

