



Diszperziós ragasztó fára beltéri

A Titebond original fa ragasztó 50 éven keresztül szabványos ipari ragasztáshoz készült. Ez nagy és erős kezdeti ragasztót biztosít a gyors rögzítéshez és a szorítási idő lerövidítéséhez. A ragasztó erősebb kötést biztosít, mint maga a fa erőssége.

A Titebond Original mindenkinek segíthet a fa feldolgozásában a professzionális eredményekhez. Ideális fa, farostlemez, forgácslap, bőr, szövet és a legtöbb porózus anyag ragasztására. A Titebond Original könnyen használható, nem mérgező és víztaszító.

Termék tulajdonságai

Gyors kötés - rövidített szorítóidő.
Vízállóság (ČSN EN 204) D2.
A kötés erősebb, mint a fa ereje.
Ellenáll az oldószereknek a kikeményedés után. Kiváló csiszolhatóság.
Alkalmas befejező munkákhoz.
Vízzel tisztítható.

Fizikai tulajdonságok

Típus Alifás emulziós gyanta	Tartalmaz VOC 10,7 g/l (Illékony szerves vegyületek tartalma)
Halmazállapot folyadék	Súly/gallon 4,17 kg (kb. 1,1 kg/1 l)
Szín Sárga	Hőszűrtály * Megközelítőleg 10°C.
Megszáradt ragasztó Átlátszó sárga	Lobbanáspont > 93,5°C.
Száraz anyag 46%	Fagyasztás/olvasztás stabil
Viszkozitás (dynamikus) 3.200 mPa/s	pH 4,0
Szavatosság 24 hónap a vásárlás dátumától számolva zárt edényekben 24°C-ig.	

* hőszűrtály a minimálisan ajánlott hőmérsékletet adja meg, amelynél a ragasztó, levegő és anyagok lehetnek használat közben, hogy a jó kötés biztosítva legyen.

Alkalmazási utasítások

Hőmérséklet alkalmazásnál 10°C felett.
Nyitott szerelési idő 5 perc (21°C./ 50% relatív páratartalom).
Teljes szerelési idő 10-15 perc (21°C./ 50% relatív páratartalom).
Fogyasztás megközelítőleg 1 l / 6 m2 egy rétegben.
Kötelező leszorító nyomás elégséges a két darab szoros érintkezésére (általában, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) túlevelűekre, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), közepesen kemény fára és 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) kemény fára).
Alkalmazás módja műanyag edények adagoló hegygel finom felhordásra, a ragasztó továbbá alkalmazható hengerrel vagy ecsettel.
Tisztítás törölje le nedves kendővel, amíg a ragasztó nedves. Esetleg kaparja le és csiszolja le a maradékot smirgli papírral.

Korlátozások

A Titebond Original ragasztó nem alkalmazható kültéri használatra, vagy olyan helyekre, ahol magas környezeti páratartalom van. Nem alkalmas tartó kötésekre. Ne használja, ha a ragasztó vagy anyag hőmérséklete 4,4° C alatt van.
Alacsonyabb hőmérsékleten a ragasztó sűrűsödhet. A keveréskor visszaállítja eredeti formáját. A különböző fafajták felületének különbségei miatt jó a ragasztandó anyagok tapadásának tesztelése. Olvassa el a biztonsági adatlapokat.
Védje a fagytól.
TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL.

FIGYELMEZTETÉS

Szem- és bőrirritáló. Ne nyelje le. Kerülje a szemmel való érintkezést ragasztóval vagy hosszú távon bőrrel.
ELSŐSEGÉLY: Lenyelés esetén ne hánytasson, forduljon orvoshoz. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse le bő vízzel legalább 15 percig, és forduljon orvoshoz. A bőrrel való érintkezést vízzel és szappannal mossa le. Ha a bőr vagy a szem irritációja továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

információ a csomagolásokról

Rend. kód	Csomagolás	Súly	EAN
123-5063	237 ml	0,290 kg	037083050639
123-5064	473 ml	0,550 kg	037083050646
123-5065	946 ml	1,092 kg	037083050653
123-5066	3,78 l	4,154 kg	037083050660
123-50609	8,12 l	9,500 kg	037083506099
123-5067	18,92 l	22,100 kg	037083050677

Gyártó:
Franklin International Inc
2020 Bruck Street
Columbus, Ohio USA 43207
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com



Forgalmazó:
IGM nástroje a stroje s.r.o.
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněživce 201, 252 67 Tuchoměřice
Tel: +420 220 950 910; www.igmttools.hu