

## Disperzné lepidlo na drevo interiérové

Titebond original lepidlo na drevo je už 50 rokov štandard pre priemerné lepenie dreva. Poskytuje veľkú a silnú počiatočnú lepiivosť pre rýchlu fixáciu a skrátenie upínacieho času. Lepidlo poskytnie pevnejší spoj, ako je samotná pevnosť dreva.

Titebond original môže každému pomôcť spracovať drevo pre dosiahnutie profesionálnych výsledkov. Je ideálne na drevo, sololit, drevotriesku, kožu, látky a väčšinu poréznych materiálov. Titebond Original je ľahko použiteľné, netoxické a čistiteľné vodou.



### Vlastnosti produktu

Rýchle zlepenie - skrátený upínacie čas.

Vodovzdornosť (ČSN EN 204) D2.

Spoj je pevnejší ako pevnosť dreva.

Odolné proti rozpúšťadlám po vytvrdnutí.

Vynikajúca brúsiteľnosť.

Vhodné pre dokončovacie práce.

Jednoduché čistenie vodou.

### Fyzikálne vlastnosti

**Typ** Alifatické emulznej živice

**Skupenstvo** Kvapalina

**Farba** Žltá

**Zaschnuté lepidlo** Žlté, priehľadné

**Sušiny** 46%

**Viskozita** (dynamická) 3.200 mPa/s

**Trvanlivosť** 24 mesiacov od dátumu zakúpenia v dobre uzavretých nádobách do 24° C.

**Obsiahnuté VOC** 10,7 g/l (Obsah prchavých organických látok)

**Hmotnosť/galón** 4,17 kg (cca 1,1 kg/1 l)

**Teplotná trieda\*** Približne 10°C.

**Bod vzplanutia** > 93,5°C.

**Zamrazenie/rozmrázanie** stabilné

**pH** 4,0

\* Teplotná trieda indikuje minimálnu odporúčanú teplotu, pri ktorej môžu lepidlo, vzduch a materiály byť v priebehu použitia, aby bola zaistená dobrá väzba.

### Aplikačné pokyny

**Teplota pre použitie** nad 10°C.

**Otvorená montážna doba** 5 minút (21°C./ 50% relatívna vlhkosť).

**Celkový montážny čas** 10-15 minút (21°C./ 50% relatívna vlhkosť).

**Spotreba** približne 1 l na 6 m<sup>2</sup> v jednej vrstve.

**Povinný upínací tlak** dostatočný pre tesný kontakt oboch dosadacích ploch (všeobecne, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pre ihličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), pre stredne tvrdé drevo 1,2 -1,75 MPa (175-250 psi) pre tvrdé drevo).

**Spôsob aplikácie** plastové dozy s aplikačným hrotom pre jemné nanášanie, lepidlo môže byť vziať nanášané valčekom alebo štetcom.

**Začistenie** utrite vlhkou handričkou kým je lepidlo vlhké, prípadne zoškrabnite brúsnym papierom zbrusu zaschnutý prebytok.

### Obmedzenie

Lepidlo Titebond Original nie je určené pre použitie vonkajšie alebo do miest, kde je vysoká vlhkosť prostredia. Není určené pre Nosné spoje.

Nepoužívajte, ak je teplota lepidla alebo materiálu nižšia ako 10° C.

Pri nižších teplotách môže dôjsť k zahusteniu lepidla. Miešaním obnovíte jeho povodnu podobu. Vzhľadom na rozdiely povrchov rôznych typu drevín je dobré vykonať skúšku prínavosti materiálov, ktoré budete lepiť. Prečítajte si Kartu bezpečnostných údajov.

Nevystavujte lepidlo mrazu.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAH DETÍ.

### UPOZORNENIE

Dráždi oči a kožu. Nepreháťajte. Vyvarujte sa zasiahnutiu očí lepidlom, alebo dlhodobému kontaktu s pokožkou.

**PRVÁ POMOC:** Pri požití nevyvolávajte vracanie, kontaktujte lekára. V prípade zasiahnutia očí, je okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Umyte miesta kontaktu s pokožkou vodou a mydlom. Ak dráždenie kože alebo očí pretrváva, obráťte sa na lekára.

### informácie o baleniach

Oj. kód	Balenie	Váha	EAN
123-5062	118ml	152 g	037083050622
123-5063	237ml	0,290 kg	037083050639
123-5065	946ml	1,092 kg	037083050653
123-5066	3,78 l	4,154 kg	037083050660
123-5067	18,92 l	22,100 kg	037083050677

### Výrobca:

Franklin International Inc  
2020 Bruck Street  
Columbus, Ohio USA 43207  
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com



### Distribútor:

IGM nástroje a stroje s.r.o.  
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD  
V Kněživce 201, 252 67 Tuchoměřice  
Tel: 220 950 910; www.igm.cz