

**Cold Press Veneer Faragasztó**

A Titebond Cold Press Veneer egy csúcsmínőségű faragasztó, gazdaságos alternatíva a kontaktragasztókhöz, alkalmas nagyobb darabok furnérozására egyenes felületeken. A ragasztó speciálisan van kifejlesztve hideg furnérozásra masszív fán, faforgácsra, MDF és más porózus anyagokon. A Titebond Cold Press relatívan gyors száradást szolgáltat, az áttetsző ragasztó nem tartalmaz káros vagy maró párlatokat, amelyek a kontaktragasztóknál előfordulnak. Továbbá megakadályozza a ragasztó átázását porózusabb furnéroknál.

**Termék tulajdonságai**

- Gazdaságos alternatíva a kontaktragasztókhöz
- Minimalizálja a ragasztó átázását
- Száradás közepes sebessége
- Káros párlatok nélkül
- Biztonságos – nem gyúlékony

**Specifikációk**

**Típus** Modifikált Polivinil acetát PVA

**Halmazállapot** Cseppfolyós

**Szín** Sárgásbarna

**Megszáradt ragasztó** Sötét barna

**Száraz anyag** 42%

**Viszkozitás** (dinamikus) 4.500 mPa/s

Szavatosság 12 hónap a vásárlás dátumától számolva zárt edényekben 21°C-ig.

**Tartalmaz VOC** 2,0 g/l (Illékony szerves vegyületek tartalma)

**Súly/gallon** 4,17 kg (kb. 1,1 kg/1 l)

**Hőszűrés** \* Megközelítőleg 10°C.

**Lobbanáspont** > 93,5°C.

**Fagyaszta/olvasztás stabil**

**pH** 4,9

\* A hőszűrés a minimálisan ajánlott hőmérsékletet adja meg, amelynél a ragasztó, levegő és anyagok lehetnek használat közben, hogy a jó kötés biztosítva legyen.

**Kötés szilárdsága ASTM D-905 (Juharfa)**

Hőmérséklet	Szilárdság	Fa kudarca
Szoba hőmérséklete	2,508 psi	6 %
65°C. Éjszakán keresztül	656 psi	0 %

**Alkalmazási utasítások**

**Hőmérséklet alkalmazásnál** min 10°C.

**Nyitott szerelési idő** 15 perc (21°C./ 50% relatív páratartalom).

**Teljes szerelési idő** 15-20 perc (21°C./ 50% relatív páratartalom).

**Fogyasztás** megközelítőleg 1 l / 6 m<sup>2</sup> egy rétegben.

**Kötelező leszorító nyomás** elégséges a két darab szoros érintkezésére (általánosan, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) túlevelükre, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), közepesen kemény fára és 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) v).

**Alkalmazás módja** műanyag edények adagoló hegygel finom felhordásra, a ragasztó továbbá alkalmazható hengerrel vagy ecsettel.

**Tisztítás** törölje le nedves kendővel, amíg a ragasztó nedves. Esetleg kaparja le és csiszolja le a maradékot smirgii papírral.

**Korlátozások**

A Titebond Cold Press furnérozó ragasztó speciálisan van fejlesztve furnérozásra és nem alkalmas más használatra. A ragasztó nem alkalmas külső használatra, se nedves környezetben való használatra. Ne használja, ha a ragasztó, anyag vagy levegő hőmérséklete nem haladja meg a 10°C. A fagy nem kell hogy korlátozza a ragasztó funkcionalitását, de sűrűsödést okozhat. A keverés visszaállítja az eredeti állapotot. Használat előtt olvassa el a biztonsági levelet. HASZNÁLAT ELŐTTI KEVERÉS BIZTOSÍTJA A TERMÉK HOMOGENITÁST. KERÜLJE A FAGYÁST. TARTSA TÁVOL GYEREKEKTŐL.

**FIGYELMEZTETÉS**

Irritálja a szemet és bőrt. Ne nyelje le. Kerülje a ragasztó szembekerülését vagy bőr hosszantartó érintkezését a ragasztóval.

**ELSŐSEGÉLY:** Lenyelés után ne hívjon elő hányást, keressen fel orvost. Szemmel való érintkezés esetén öblögesse vízzel legalább 15 percig és keressen fel orvost. A bőrrel való érintkezés helyeit mossa meg szappannal. Ha a szemek vagy bőr irritációja fennáll, keressen fel orvost.

**információ a csomagolásokról**

Rend. kód	Csomagolás	Súly	EAN
123-5175	946 ml	1,102 kg	037083051759
123-5176	3,78 l	4,290 kg	037083051766

