

Cold Press Veneer Lepidlo na drevo

Titebond Cold Press Veneer je lepidlo na drevo vysokej kvality, jedná sa o úspornú alternatívu ku kontaktnému lepidlu, vhodné pre dyhovanie väčších obrobkov na rovných plochách. Lepidlo je špeciálne vytvorené pre dyhovanie za studena na masívne drevo, drevotriesku, MDF, preglejku a iné porézne materiály. Titebond Cold Press ponúka relatívne rýchle zasychanie, priesvitné lepidlo neobsahuje žiadne škodlivé alebo žeravé výpary typické pre väčšinu kontaktných tmelov. Tiež zamedzuje presiaknutie lepidla u dých s väčšou porovitosťou.

Vlastnosti produktu

- Úsporná alternatíva ku kontaktnému lepidlu
- Minimalizuje presiaknutie lepidla
- Stredná rýchlosť zaschnutia
- Bez škodlivých výparov
- Bezpečné - nehorľavé

Špecifiká

Typ Modifikovaný Polyvinyl acetát PVA

Skupenstvo Kvapalina

Farba Žltohnedá

Zaschnuté lepidlo Tmavohnedá

Sušiny 42%

Viskozita (dynamická) 4.500 mPa/s

Trvanlivosť 12 mesiacov od dátum zakúpenia v dobre uzatvorených nádobách do 21°C.

Obsiahnuté VOC 2,0 g/l (Obsah týkavých organických látok)

Hmotnosť/galón 4,17 kg (cca 1,1 kg/1 l)

Teplotná trieda* Približne 10°C.

Bod vzplanutia > 93,5°C.

Zamrazenie/rozmrázanie stabilné

pH 4,9

*Teplotná trieda indikuje minimálnu odporúčenú teplotu, pri ktorej môžu lepidlo, vzduch a materiály byť v priebehu použitia, aby bola zaistená dobrá väzba.

Pevnosť spoja ASTM D-905 (Javor)

Teplota	Pevnosť	Zlyhanie dreva
Teplota miestnosti	2,508 psi	6 %
65°C. cez noc	656 psi	0 %

Aplikačné pokyny

Teplota pre použitie nad 10°C.

Otvorená montážna doba 15 minút (21°C./ 50% relatívna vlhkosť).

Celkový montážny čas 15-20 minút (21°C./ 50% relatívna vlhkosť).

Spotreba približne 1 l na 6 m² v jednej vrstve.

Povinný upínací tlak dostatočný pre tesný kontakt oboch dosedacích plôch (obecne, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pre ihličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), pre stredne tvrdé drevo a 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) pre tvrdé drevo).

Spôsob aplikácie plastové dózy s aplikačnou špičkou pre jemné nanášanie, lepidlo môže byť tiež nanášané valčekom alebo štetcom.

Začistenie otrite vlhkou handričkou ak je lepidlo vlhké, poprípade zoškrabnite a šmirgovým papierom zbrúste zaschnutý prebytok.

Obmedzenie

Titebond Cold Press Dyhovací lepidlo je špeciálne navrhnuté pro dyhovanie a nie je vhodné pre akékoľvek iné použitie. Lepidlo nie je vhodné pre vonkajšie použitie alebo vo vlhkých priestoroch. Nepoužívajte ak je teplota lepidla, materiálu alebo vzduchu pod 10°C. Mráz nemusí obmedziť funkciu lepidla, môže ale spôsobiť zatuhnutie. Zamiešanie by malo vrátiť produkt do pôvodného stavu. Pred použitím si prečítajte bezpečnostný list. PREMIEŠANIE PRED POUŽITÍM ZAISTÍ JENDOTNOSŤ PRODUKTU. ZABRÁŇTE ZAMRZNUTIU.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

UPOZORNENIE

Dráždi oči a kožu. Nepolykajte. Vyvarujte sa zasiahnutiu očí lepidlom, alebo dlhodobému kontaktu s pokožkou.

PRVÁ POMOC: Pri požití nevyvolávajte zvracanie, kontaktujte lekára. V prípade zasiahnutie očí, ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Umyte miesta kontaktu s pokožkou vodou a mydlom. Ak dráždenie kože alebo očí pretrváva, obráťte sa na lekára.

informácie o baleniach

Oj. kód	Balenie	Váha	EAN
123-5175	946 ml	1,102 kg	037083051759
123-5176	3,78 l	4,290 kg	037083051766

