



Diszperziós ragasztó fára beltéri

A hosszabb összeszerelési idővel rendelkező diszperziós faragasztók ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a Titebond Original. Ez azonban több időt biztosít több összetett alakzatok leküzdésére. Használat beltérben, különösen a magasabb hőmérsékletnek kitett területeken, mint például a konyhák, radiátorok és hasonlók.

Titebond extend segíthet a faépítőknek a professzionális eredmények elérésében. Ideális fa, farostlemez, forgácslap, bőr, szövet és a legtöbb porózus anyag ragasztására. A Titebond extend könnyen használható, nem mérgező és tisztítható vízzel.

Termék tulajdonságai

Kiterjesztett szerelési idő - Több időt biztosít a bonyolultabb összeállítások ragasztására

Kiváló hőállóság

Vízzel tisztítható.

Vízállóság (ČSN EN 204) D2.

Nem toxikus

Univerzális, ragasztáshoz, fa, forgácslap, MDF, rétegelt lemez és egyéb porózus anyagok ragasztására

A kötés erősebb, mint a fa ereje.

Ellenáll az oldószereknek a kikeményedés után.

Kiváló csiszolhatóság.

Fizikai tulajdonságok

Típus Alifás emulziós gyanta

Halmazállapot folyadék

Szín Sárga

Megszáradt ragasztó Sárga

Száraz anyag 42,3%

Viszkozitás (dynamikus) 3.500 mPa/s

Szavatosság 12 hónap a vásárlás dátumától számolva zárt edényekben 21°C-ig.

Tartalmaz VOC 3,12 g/l (Illékony szerves vegyületek tartalma)

Súly/gallon 4,40 kg (kb. 1,16 kg/1 l)

Hőszátság * Megközelítőleg 4,4°C.

Lobbanáspont > 93,5°C.

Fagyasztás/olvasztás stabil

pH 4,8

* hőszátság a minimálisan ajánlott hőmérsékletet adja meg, amelynél a ragasztó, levegő és anyagok lehetnek használat közben, hogy a jó kötés biztosítva legyen.

Alkalmazási utasítások

Hőmérséklet alkalmazásnál 4,4°C felett.

Nyitott szerelési idő 15 perc (21°C./ 50% relatív páratartalom).

Teljes szerelési idő 20-25 perc (21°C./ 50% relatív páratartalom).

Fogyasztás megközelítőleg 1 l / 6 m2 egy rétegben.

Kötelező leszorító nyomás elégséges a két darab szoros érintkezésére (általában, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) túlevelűekre, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), közepesen kemény fára és 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) kemény fára).

Alkalmazás módja műanyag edények adagoló hegygel finom felhordásra, a ragasztó továbbá alkalmazható hengerrel vagy ecsettel.

Tisztítás törölje le nedves kendővel, amíg a ragasztó nedves. Esetleg kaparja le és csiszolja le a maradékot smirgli papírral.

Korlátozások

A Titebond Extend ragasztó nem alkalmazható kültéri használatra, vagy olyan helyekre, ahol magas környezeti páratartalom van. Nem alkalmas tartó kötésekre. Ne használja, ha a ragasztó vagy anyag hőmérséklete 4,4° C alatt van.

Alacsonyabb hőmérsékleten a ragasztó sűrűsödhet. A keveréskor visszaállítja eredeti formáját. A különböző fafajták felületének különbségei miatt jó a ragasztandó anyagok tapadásának tesztelése. Olvassa el a biztonsági adatlapokat.

Védje a fagytól.

TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL.

FIGYELMEZTETÉS

Szem- és bőrirritáló. Ne nyelje le. Kerülje a szemmel való érintkezést ragasztóval vagy hosszú távon bőrrel.

ELSŐSEGÉLY: Lenyelés esetén ne hánytasson, forduljon orvoshoz. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse le bő vízzel legalább 15 percig, és forduljon orvoshoz. A bőrrel való érintkezést vízzel és szappannal mossa le. Ha a bőr vagy a szem irritációja továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

információ a csomagolásokról

Rend. kód	Csomagolás	Súly	EAN
123-9104	473 ml	0,590 kg	037083091045
123-9106	3,78 l	4,336 kg	037083091069

Gyártó:

Franklin International Inc
2020 Bruck Street
Columbus, Ohio USA 43207
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com



Forgalmazó:

IGM nástroje a stroje s.r.o.
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněživce 201, 252 67 Tuchoměřice
Tel: +420 220 950 910; www.igmttools.hu